

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	077	Группа КГС (ОКС)	02	13.080	Регистрационный номер	03	005068
Код ОКП				11	08.12.13.000			
Наименование и обозначение продукции				12	«Золошлаковые смеси – материал, получаемый в результате деятельности Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация»			
Обозначение государственного стандарта				13				
Обозначение нормативного или технического документа				14	СТО 37717187-001-2017			
Наименование нормативного или технического документа				15	«Золошлаковые смеси – материал, получаемый в результате деятельности Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация»			
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код				16	37717187			
Наименование предприятия-изготовителя				17	Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация»			
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)				18	650099		Кемеровская область	
г. Кемерово, ул. Станционная, 17								
Телефон	19	8 (3842) 49-83-59			Телефакс	20	8 (3842) 49-82-65	
Другие средства связи	21							
Наименование держателя подлинника				23	Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация»			
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город)				24	650099		Кемеровская область	
г. Кемерово, ул. Станционная, 17								
Дата начала выпуска продукции				25	01.06.2017г.			
Дата введения в действие нормативного или технического документа				26	18.05.2017г.			
Обязательность сертификации				27				




## Характеристика продукции.

«Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» предназначен для:

- при рекультивации нарушенных земель (технический этап);
- при вертикальной планировке территорий;
- при строительных работах по отсыпке котлованов и выемок;
- в дорожном хозяйстве.

### Основные физико-механические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Содержание фракций более 10,0 мм, %	0,1-10,0
2	Содержание фракций 10,0-5,0 мм, %	0,1 - 15,0
3	Содержание фракций 5,0-2,0 мм, %	2,0 - 20,0
4	Содержание фракций 2,0-1,0 мм, %	2,0 - 20,0
5	Содержание фракций 1,0-0,5 мм, %	1,0 - 20,0
6	Содержание фракций менее 0,5 мм, %	30,0 - 90,0
7	Влажность, %	20 - 30



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Куприянова	<i>[Подпись]</i>	17.01.2018	8 905 993 7555
Заполнил	05	Куприянова	<i>[Подпись]</i>	17.01.2018	8 905 993 7555
Зарегистрировал	06	Коптелова	<i>[Подпись]</i>	17.01.2018	(3842)-366-166
Ввел в каталог	07	Коптелова	<i>[Подпись]</i>	17.01.2018	(3842)-366-166