

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ 01 077

Код ОКС(КГС) 02 13.080

Регистрационный номер 03 005407

Код ОКПД 2	10	08.12.13.000	
Код ОКП	11		
Наименование и обозначение продукции	12	Материал золошлаковый, получаемый в результате	
деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО»			
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13		
Обозначение документа по стандартизации	14	СТО 73116035500004-001-2018	
Наименование документа по стандартизации	15	Материал золошлаковый, получаемый в результате	
деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО»			
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	73116035	
Наименование предприятия-изготовителя	17	АО "СИБЭКО"	
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	630099	г Новосибирск, Чаплыгина ул, дом 57
Телефоны	19	+ 7 (383) 289-07-77	
Электронная почта	20	priem-tc2@sibgenco.ru	
Сайт	21	www.sibgenco.ru	
Наименование держателя подлинника	23	АО "СИБЭКО"	
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	630099	г Новосибирск, Чаплыгина ул, дом 57
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2021-04-09	
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	добровольная	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

«Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО» предназначен для:

- выполнения технического этапа рекультивации нарушенных земель;
- вертикальной планировки территорий;
- применения в дорожном строительстве;
- применения при изготовлении строительных материалов;
- формировании промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТКО и промышленных отходов.

30.2 Основные потребительские характеристики

№№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Гранулометрический состав:		
2	содержание фракций более 10,0	мм, %	0 - 15,0
3	содержание фракций 10,0-5,0	мм, %	0 - 15,0
4	содержание фракций 5,0-2,0	мм, %	0,5 - 20,0
5	содержание фракций 2,0-1,0	мм, %	0 - 15,0
6	содержание фракций 1,0 - 0,5	мм, %	0,5 - 25,0
7	содержание фракций менее 0,5	мм, %	20,0-99,0
8	Влажность	%	20 - 50



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Князев	<i>Князев</i>	2021-05-17	(3842) 900-900
Заполнил	05	Князев	<i>Князев</i>	2021-05-17	(3842) 900-900
Зарегистрировал	06	Бочковская	<i>Бочковская</i>	2021-05-17	(3842) 366-166
Ввел в каталог	07	Бочковская	<i>Бочковская</i>	2021-05-17	3842 366-166